

УДК 616.314-08:616.314-089.818.1:616.314-74:616-007.15

І.В. Ковач¹, К.А. Бунятян¹, В.В. Гаргин²

¹ГУ «Дніпропетровська медична академія МЗ України»

²Харківський національний медичний університет

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТРИКАЛЬЦИЙСИЛИКАТА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ АМПУТАЦИИ ПУЛЬПЫ

На восьми трёхмесячных кролях-самцах изучали морфофункциональные изменения тканей зуба при моделировании ампутации пульпы и лечении с помощью трикальциевого препарата (ТС). Выявлены признаки проявления защитных адаптивных механизмов в виде воспалительного процесса с его разрешением через шесть недель после выполнения ампутации пульпы и использования ТС с заменой некротической области соединительной тканью с их разграничением с жизнеспособной тканью на фоне интенсивного новообразования капилляров. Сделан вывод, что использование ТС в качестве материала при ампутации пульпы способствует более активным процессам регенерации.

Ключевые слова: пульпа, трикальциевый силикат, гидроксид кальция, гистология, эксперимент.

Введение

Успехи в развитии медицинских технологий не останавливают поиск новых материалов для замещения повреждённых тканей. Одной из отраслей медицины, где такие материалы чрезвычайно важны постоянно, является стоматология. Широкое применение в последние годы получили материалы, созданные на основе трикальцийсиликата, в частности Биодентин (Biodentine™ (BD), Septodont, Saint Maur des Fosses, Франция), который был специально разработан как материал для замены дентина при перфорации корня, лечении резорбционных повреждений, апексификации, а также как ретроградный наполнитель в эндодонтической хирургии [1, 2] и рассматривается как один из материалов, наиболее соответствующих натуральному цементу по физическим свойствам [3].

BD состоит из порошковой и жидкой составляющих. Порошок содержит трикальцийсиликат, который является основным компонентом карбоната кальция и используется в качестве наполнителя, оксид циркония, незначительное количество силиката дикальция, оксида кальция и оксида железа. Жидкая составляющая BD – это водорастворимый полимерный раствор (водоотталкивающий

агент) с использованием хлорида кальция для уменьшения времени схватывания [2, 4, 5].

Имеются сообщения, в которых указывается, что биодентин обладает лучшими биологическими свойствами, чем другие трикальциевые силикатные цементы, и динамическое взаимодействие BD с поверхностью дентина и тканью пульпы стимулирует восстановление и дифференциацию клеток пульпы, усиливает факторы трансформации (экспрессию генов) и способствует дентиногенезу [5, 6]. Также имеются сообщения, что BD не является цитотоксичным или генотоксичным для фибробластов пульпы зуба и десны [7], но для него характерны более высокая степень регуляции минерализации и дифференцировки одонтобластов по сравнению с другими трикальциевыми силикатными цементами [1, 8], и он может быть использован для ведения больных с дефектами твёрдой ткани зуба [9]. Однако использование трикальцийсиликата при ампутации пульпы остаётся дискутабельным.

Целью нашего исследования явилось изучение возможности применения трикальцийсиликата в случае необходимости проведения ампутации пульпы.

© И.В. Ковач, К.А. Бунятян, В.В. Гаргин, 2018

Материал и методы

Эксперимент выполнен на 3-месячных кроликах-самцах (8 животных) для изучения морфофункциональных изменений при проведении ампутации пульпы. Под общим обезболиванием (5%-ный кетамин с расчётом на 1 кг массы тела 0,4 мл кетамина в/м) препарировали твёрдые ткани зубов микромоторным наконечником. Вскрывали рога пульпы зуба и расширяли пульпарную камеру, после чего выполняли ампутацию коронковой части пульпы. С помощью бора типа Gates-Glidden расширяли устья корневого канала. Медикаментозно обрабатывали с помощью 3%-ного раствора гипохлорита натрия и останавливали кровотечение с помощью 5%-ной амино-капроновой кислоты. После высушивания полости зуба накладывали трикальцийсиликат на устье корневого канала и пломбировали зуб стеклоиономерным цементом. После выведения животных из эксперимента через 6 недель ткани зуба фиксировали в 10%-ном формалине и после декальцификации и рутинной проводки исследовали гистологические препараты [10].

Результаты

Изучение гистологических препаратов исследуемой группы показало, что маргинальная и альвеолярная дёсны покрыты многослойным плоским ороговевающим эпителием. В целом слои эпителиоцитов не нарушены, в клетках базального слоя выявляются умеренно выраженные признаки пролиферации.

Края травматического дефекта ровные (рис. 1), имеют линейный вид без выпячиваний дентина. Радиальное строение дентинных канальцев вокруг зоны применения препарата сохранено. Отмечаются небольшие зоны с крупными интерглобулярными пространствами. Эмалево-дентинная граница представлена линейным образованием, эмаль имеет вид зернистой массы. В зоне эмалево-дентинной границы при окраске по Маллори визуализируются эмалевые пучки, имеющие вид небольших лентовидных образований (рис. 2). Участки, в которых терминальные ветви дентинных канальцев проникают в эмаль, сохранены, выявляются их участки истончения; они обрываются в зоне бесструктурной массы эмали. В зоне эмалево-дентинной границы наблюдается незначительное разрыхление эмалевых пучков.

Плащевой дентин исчерченного вида представлен основным веществом, которое пронизано дентинными канальцами, в области коронки зуба покрыт бесструктурной массой эмали, в области корня – цементом. В центральной части в месте непосредственного контакта с дефектом отмечается гомогенизация и мозаичность интертубулярного дентина и исчезновения в нём дентинных канальцев. Перитубулярный дентин уплотнен, что характеризуется чёткой картиной границ канальцев. Расположение дентинных канальцев в данной зоне рыхлое, они имеют изогнутый вид, интертубулярный дентин гомогенный. Границы канальцев чёткие, хоро-




Рис. 1. Ровные края травматического дефекта. Окраска по ван Гизону, $\times 200$



Рис. 2. Сохранение ветвей дентинных канальцев, проникающих в эмаль.
Окраска по Маллори, $\times 200$

шо просматриваются. В интертубулярном дентине визуализируются интерглобулярные пространства неравномерно минерализованного дентина. На границе с пульпой визуализируется широкая лентовидная линия предентина, прилежащая к слою одонтобластов. Околопульпарный дентин без признаков патологической трансформации. Лишь в единичных участках наблюдается проникновение реактивных патоморфологических изменений в здоровую ткань околопульпарного дентина. Предентин в месте перехода в плащевой дентин имеет фестончатый вид и пронизан дентинными канальцами. Вторичный дентин отложен неравномерно, что отчётливо проявляется в области препарирования. Ткань обильно васкуляризована за счёт большого количества сосудов микроциркуляторного русла и лимфатических сосудов, которые имеют выраженную извитость и анастомозы.

В местах непосредственного контакта материала с грануляционной тканью и предентином выявляется его истончение. Очагово в таких местах наблюдается частичная гомогенизация основного вещества и дентинных канальцев. Происходит незначительная деформация дентинных канальцев с одновременным появлением в этих зонах большого количества дентинных шаров, что создаёт картину складчатости предентина и околопульпарного дентина. Следует отметить, что пульпарные элементы выявляются только в корневой зоне. Отмечается появление молодых соединительнотканых волокон. Также

выявляются фибробlastы и молодые новообразованные сосуды.

В коронковой части зуба отмечается неравномерность окрашивания плащевого дентина с участками зон прозрачного дентина. Признаки эктазии дентинных канальцев не выражены. Наблюдается умеренно выраженная гомогенизация интертубулярного дентина. Отростки одонтобластов отёчны и имеют вид тяжей разной толщины с признаками вакуольной гидропической дистрофии.

Таким образом, можно утверждать, что создание герметичного контакта с высокой степенью адгезии к дентину при использовании BD способствует развитию асептического воспалительного процесса с образованием плотного соединительнотканного моста. Поскольку основная цель эндодонтического лечения – клинический успех, экспериментальные исследования с долгосрочным наблюдением (в наших исследованиях 6 недель) можно считать следующим шагом в клиническом патогенетическом обосновании использования и выбора BD в соответствии с клинической необходимостью.

Выводы

1. Через 6 недель после ампутации пульпы выявляются защитно-приспособительные механизмы в виде воспалительного процесса с его разрешением, при котором наблюдается инкапсуляция дентинных отломков и очагов некроза с их отграничением от жизнеспособной ткани пульпы на фоне интенсивного новообразования капилляров.

2. Использование в качестве одонтотропного препарата трикальцийсиликата (Биодентина) позволяет создать герметичную коронковую реставрацию с высокой степенью адгезии к дентину дна, стенок полости зуба и к реставрационному материалу.

Перспектива дальнейших исследований состоит в изучении последствий применения трикальцийсиликата в отдалённом периоде и обосновании перечня состояний использования данного материала в стоматологической практике.

References

1. Jafari F., Jafari S., Etesamnia P. (2017). Genotoxicity, bioactivity and clinical properties of calcium silicate based sealers. A Literature Review. *Iran Endod J. Fall.* 12 (4): 407–413. DOI: 10.22037/iej.v12i4.17623.
2. Camilleri J., Sorrentino F., Damidot D. (2013). Investigation of the hydration and bioactivity of radiopacified tricalcium silicate cement. Biodentine and MTA Angelus. *Dent Mater.* May; 29 (5): 580–593. DOI: 10.1016/j.dental.2013.03.007. Epub 2013 Mar 26.
3. Kayahan M.B., Nekoofar M.H., McCann A., Sunay H., Kaptan R.F., Meraji N., Dummer P.M. (2013). Effect of acid etching procedures on the compressive strength of 4 calcium silicate-based endodontic cements. *J. Endod.* Dec; 39 (12): 1646–1648. DOI: 10.1016/j.joen.2013.09.008. Epub 2013 Oct 15.
4. Malkondu O., Karapinar Kazandag M., Kazazoglu E. (2014). A review on biodentine, a contemporary dentine replacement and repair material. *Biomed. Res. Int.* 2014: 160951. DOI: 10.1155/2014/160951. Epub 2014 Jun 16.
5. Scelza M.Z., Nascimento J.C., Silva L.E.D., Gameiro V.S., DE Deus G., Alves G. (2017). Biodentine™ is cytocompatible with human primary osteoblasts. *Braz Oral Res.* Sep.; 28; 31: e81. DOI: 10.1590/1807-3107BOR-2017.vol31.0081.
6. Bogen G., Chandler N. (2010). Pulp preservation in immature permanent teeth. *Endod. Topics.* 23 (1): 131–152. DOI.org/10.1111/j.1601-1546.2012.00286.x.
7. Laurent P., Camps J., About I. (2012). Biodentine (TM) induces TGF-β1 release from human pulp cells and early dental pulp mineralization. *Int. Endod. J.* 45 (5): 439–448. DOI.org/10.1111/j.1365-2591.2011.01995.x.
8. Zhang S., Yang X., Fan M. (2013). BioAggregate and iRoot BP Plus optimize the proliferation and mineralization ability of human dental pulp cells. *Int. Endod. J.* 46 (10): 923–929.
9. Stefaneli Marques J.H., Silva-Sousa Y.T.C., Rached-junior F.J.A., Macedo L.M.D., Mazzi-Chaves J.F., Camilleri J., Sousa-Neto M.D. (2018). Push-out bond strength of different tricalcium silicate-based filling materials to root dentin. *Braz Oral Res.* Mar.; 8; 32: e18. DOI: 10.1590/1807-3107bor-2018.vol32.0018.
10. Avwioro G. (2011). Histochemical uses of haematoxylin – a review. *JPCS.* 1: 24–34.

I.V. Kovach, K.A. Бунятиян, В.В. Гаргин

НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИКАЛЬЦІЙСІЛІКАТУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ВІДТВОРЕННІ АМПУТАЦІЇ ПУЛЬПИ

На восьми кролях-самцях вивчали морфофункціональні зміни тканин зуба при моделюванні ампутації пульпи і лікуванні за допомогою трикальцієвого (TC) препарату. Виявлено ознаки прояву захисних адаптивних механізмів у вигляді запального процесу з його завершенням через 6 тижнів після виконання ампутації пульпи і використання TC із заміною некротичної ділянки сполучною тканиною з їх розмежуванням з життєздатною тканиною на тлі інтенсивного новоутворення капілярів. Зроблено висновок, що використання TC як матеріалу при ампутації пульпи сприяє більш активним процесам регенерації.

Ключові слова: пульпа, трикальцієвий силікат, гідроксид кальцію, гістологія, експеримент.

I.V. Kovach, K.A. Buniatian, V.V. Gargin

CONSEQUENCES OF TRICALCIUM SILICATE USING IN THE EXPERIMENTAL REPRODUCTION OF PULP AMPUTATION

We studied the morpho-functional changes of the pulp tissues with modeling of pulp amputation with tricalcium silicate preparation on 8 rabbits, males, aging three-month. Manifestations of protective adaptive mechanisms have been revealed in the form of inflammatory process with its resolution six weeks after

performing of pulp amputation with Tricalcium Silicate (Biodentine) with replacement of necrotic area by connective tissue with their delimitation from viable pulp tissue against a background of intensive neoplasm of capillaries. Thus it can be argued that the use of TS as a material for pulp amputation promotes more active regeneration processes.

Keywords: *pulp, tricalcium silicate, calcium hydroxide, histology, experiment.*

Надійшла до редакції 05.03.18

Контактна інформація

Ковач Ілона Василівна – доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою дитячої стоматології Дніпропетровської медичної академії.

Бунятян Кристина Айказівна – асистент кафедри дитячої стоматології Дніпропетровської медичної академії.

Гаргін Віталій Віталійович – доктор медичних наук, професор кафедри патологічної анатомії Харківського національного медичного університету.

Адреса: Україна, 61022, м. Харків, просп. Науки, 4.

Тел.: +380577077333.

E-mail: vitgarg@ukr.net.